



Tehniliste andmete leht

Zwaluw Ackryl Ducting Seal Kvaliteetne hermeetik ventilatsioonitöödeks.



Tootekirjeldus

Zwaluw Akryl Ducting Seal on plastoelastne hermeetik mis põhineb akrüüldispersioonil. Spetsiaalselt kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete tihendamiseks. Zwaluw Akryl Ducting Seal on testitud ja heaks kiidetud DIN EN ISO 846 A & C.

Testitud ja heaks kiidetud vastavalt DIN EN ISO 846

- spetsiaalselt torutöödeks
- Sanitaar versioon
- Värvitav veega põhinevate ja sünteetiliste värvidega
- Täiuslik haardumine krunti kasutamata, isegi veidi niisketel pindadel
- peaaegu lõhnatu
- Lihtne kasutada ja puhastada
- Mittekorrodeeriv metalli suhtes
- Võib peale kanda harjaga

Rakendused

Zwaluw Akryl Ducting Seal on spetsiaalselt välja töötatud ühendusvuukide tihendamiseks kõigsl kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete kanalites.

Kasutusjuhend

Õigete mõõtmetega ühendus absorbeerib ehitusmaterjalide vahelised liikumised. Liite sügavus ja laius peavad olema õige sügavus- laius suhtega Üldjuhul on suhe 1:1 kuni 10mm vahe puhul ja minimaalselt vahe 5mm puhul on liite sügavus 5mm. Laiemate liitete kui 10mm korral on sügavuseks- laius jagatud 3 pluss 6mm. Lisateavet vt Technical Bulletin, Joint dimensions meie kodulehel www.denbraven.com.

Lisainformatsioon

100% moodul	DIN 53504 S2	0,42 N / mm
kulunorm	@ Ø3 mm / 4 bar	700 g / min
taotlus temperatuur		+ 5 ° C kuni + 40 ° C
alus		akrüül dispersioon
parandamine aeg		+ 23 ° C / 50% RH
DensityISO	1183-11,63	g / ml
pikenemine paus	DIN 53505 / ISO 868	250%
FlowISO	7390 <	2mm
Külmakindlus transport		Kuni - 15 ° C
Shorea kõvadus	DIN 53505 / ISO 868	32
nahk formationDBTM	16	7 minutit + 23 ° C / 50% RH
temperatuur vastupanu		- 20 ° C kuni + 75 ° C
Tõmbetugevus din 53504DIN	53504 S20,46	N / mm

Need väärtused on tüüpilised omadused ja võivad erineda +/- 3%

Piirangud

- Ei sobi pidevaks kokkupuuteks veega
- Ei sobi PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehmetele plastidele, neopreenist- ja bituumenaluspiindadega



Den Braven

Better
results
through
Knowledge

Tehniliste andmete leht

Pinna eeltöötus ja viimistlemine

Pinna eeltöötus ja viimistlemine

Pealekleepimistemperatuur + 5 ° C kuni + 40 ° C (oleneb keskkonnast ja alusmaterjalidest). Kõik pinnad peavad olema tugevad, kuivad, puhtad tolmust ja rasvast. Pind puhastada lahtistest osakestest, Väga poorsete alused nagu: kips, kergbetoon, lubjakivi jne., tuleb kruntida seguga 1 osa Zwaluw Plasterboard-Filler ja 2 osa vett. Enne pealekandmist on soovitatav teha nakkuvustest. Siluda ja tasandada niiske spaatluga.

Värvitavus

Zwaluw Akryl Ducting Seal on ülevärvitav täielikult kuivanuna. Kõvenemise ajal võib toode kahaneda, põhjustades katva värvi pragunemist. Värvitav veepõhiste ja sünteetiliste värvidega. Suure veesisaldusega värvid võivad tekitada pinna pragunemist. Soovitame testida värvi enne kasutamist.

Puhastamine

Mittekõvenenud materjali ja tööriistu saab puhastada, kasutades Zwaluw Cleaner- it. Tardunud materjali saab eemaldada vaid mehaaniliselt. Käed saab puhastada kasutades Zwaluw Cleaning Wipes- e.

Värv (id)

- Hõbehall

pakend

- kassett

Toote kirjeldused leiate toote Detail Page

Säilitusaeg

Avamata originaalpakendis +5 ° C kuni +25 ° C, säilivusaeg on kuni 18 kuud alates tootmise kuupäevast, hoida kuivas kohas.

sertifikaadid

DIN EN ISO 846

Tervis ja turvalisus

Toote ohutuskaart tuleb enne toote kasutamist läbi lugeda. Need on saadaval nõudmisel ja Den Braven veebilehel.

Garantii ja kinnitus

Den Braven garanteerib toote säilivusajal selle vastavuse spetsifikatsioonile.

Disclaimer

Kogu info selle dokumendi ja kõik meie teistes väljaannetes (sh elektrooniliste versioon) põhineb meie praeguste teadmiste ja kogemuste ning on eksklusiivne (intellektuaalne) Den Braven vara. Keelatud on sellest dokumendist kopeerida, näidata kolmandatele isikutele, reprodutseerida, edastada üldsusele või kasutada muul viisil ilma Den Braven kirjaliku nõusolekuta. Tehniline teave käesolevas dokumendis toimib nagu märged ja on mittetäielik. Den Braven ei vastuta kahjude eest, kas otseselt või kaudselt põhjustatud (vormiliselt) vigu, on puudulikud ja / või ebakorrektsust käesoleva dokumendi. See hõlmab, kuid mitte ainult, on puudulikud ja / või ebaõigsuse tõttu tehnoloogilised muutused või teostatud uuringute vahel avaldamise kuupäevast käesoleva dokumendi ja kuupäeva kus toode omandanud. Den Braven jätab endale õiguse muuta sõnastust selle dokumendi. Den Braven ei vastuta mis tahes kahju, kas otseselt või kaudselt, kui kasutatakse toodet (id) mis on kirjeldatud käesoleva dokumendiga. Kasutaja peab lugema ja aru saama selle dokumendi ja muude dokumentide sisust, mis on seotud toodetega, enne toote kasutamist. Kasutaja vastutab ja täidab kõik vajalikud nõuded, et veenduda, et toote sobivuses nende kasutusotstarbele. Me ei saa mõjutada, kuidas toodet kasutatakse ja / või mis tahes asjaolu, mis puudutavad sündmusi ladustamise või transportimise ajal ja seetõttu me ei võta endale mingit vastutust eelpool nimetatud asjaoludest tuleneva kahju eest. Kõik tärned tehakse üksnes vastavalt meie üldistele tingimustele mille on esitanud Hollandi Kaubanduskoda.