

# BOSTIK ATTACK PÕRANDA- JA SEINALIIM

## Toote tutvustus:

Bostik Attack Põranda- ja Seinaliim on ohutu, veel baseeruv liim, ei ole tuleohtlik. Ei sisalda kergesti lenduvaid lahusteid. Koostiselt tiksotroopne ja jooksev. Eriti heade märg- ja nakkega liimimise omadustega ning hea algnakkega.

## Kasutusala:

Põrandakatetele: pehmete vinüülkatete (tagusega ja ilma) liimimiseks, PVC- tagusega korkplaatide, PVC-põrandaliistude (soovitatakse kahepoolset liimimist), linoleumi ning tagusega või ilma tagusega lauskatete liimimiseks. Tähelepanu! Linoleumi liimimiseks on soovitatav kasutada liimi Bostik Linotac.

Seinakatetele: vinüülkatted (tagusega ja ilma), milliste PVC-kihi paksus on üle 0,6 mm.

## Tööjuhend:

Täida täpselt katematerjali valmistaja poolt antud juhiseid. Alljärgnev juhend on täienduseks ja puudutab ainult liimimist ennast.

## Ettevalmistus

Alused peavad olema puhtad ja tasased, ilma tolmu ja vana värvi jm. mustuseta. Vajalik pahteldus tuleb teha veekindla tasanduseguga. Liimimisel betoonile ei või aluse niiskus ületada normiga Hus-AMA lubatud piirnormi. Liimi, katematerjali ja aluse temperatuur peab olema +18 °C....+25 °C suhteline õhuniiskus 30-70%.

## Põrandate liimimine:

### Märgliimimine:

1. Sega liimi hoolega.
2. Kanna liim liimikammiga põrandale.
3. Paigalda katematerjal kohe määrjale liimile. Kui soovitakse tugevamat algnaket, võib paigaldamise aega pikendada 30-45 minutini.
4. Hõõru katematerjal hoolikalt kinni, et kõik õhupadjakesed saaks eemaldatud.

### Nakkega liimimine:

Tiheda katematerjali liimimine mitteimavale alusele.

1. Kanna liim põrandale liimikammiga (kui katematerjal on väga tundlik aluspinna ebatasasustele, kasuta tihedama hammastusega kammi).

2. Lase liimil kuivada, kuni see kergel puudutusel ei nakku enam sõrme külge. Ooteaeg u. 45 min., paigaldusaeg u. 80 min.

3. **TÄHELEPANU!** Nakkega liimimisel on tähtis, et katematerjal hõõrutakse kinni eriti hoolikalt, et liimijooned muudaksid kuju ning sel moel saadakse lisa liimipinda.

## Seinakatete liimimine:

### Märgliimimine:

1. Sein peab olema puhas, tolmu- vaba ja imav.
2. Sega liimi hoolikalt.
3. Kanna liim perloonnulli või pintsli- lliga seinale.
4. Kui aluspind on liiga imav, kata sein eelnevalt liimi ja vee seguga vahekorras 1:4. Kui aluspind on vähem imav, oota paigaldusega umbes 5 minutit.
5. Nagu alati, on tähtis, et katematerjal hõõrutakse hoolikalt kinni ja kõik õhupadjakesed surutakse välja.

## Töökaitse:

Kehtivate eeskirjade kohaselt ei kuulu käesolev toode tervisele kahjulike ja tuleohtlike toodete hulka.

Lisateavet toote ohutuskaardilt.

## Tehnilised andmed:

### Omadused enne kasutamist:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Liimi tüüp:</b> | Ühepoolseks märg- ja nakkega liimimiseks. |
| <b>Sideaine:</b>   | Plastmassdispersioon lisaainetega.        |
| <b>Lahusti:</b>    | Vesi.                                     |
| <b>Koostis:</b>    | Tiksotroopne.                             |



Käesolevad tehnilised andmed ja kasutamise soovitusel põhinevad katsetustel ja kogemustel.

Need on mõeldud kasutajale abiks paremate töövõtete leidmisel ja parima lõpptulemuse

saavutamisel. Kuna toote kasutaja töötingimused pole meie poolt kontrollitavad, siis meie ei

vastuta töö lõpptulemuse eest, mille kasutaja saavutab meie toodet kasutades.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Värvus:</b>            | Valge.  |
| <b>Tihedus:</b>           | u. 1250 kg / m <sup>3</sup> .   |
| <b>Kuivaine sisaldus:</b> | 71%.  |
| <b>Liimi kulu:</b>        | 4-5 m <sup>2</sup> / l.   |
| <b>Paigaldusaeg:</b>      | Märgliimimine: u. 0-30 minutit.<br>Nakkega liimimine: 40-90 minutit, sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest  |
| <b>Tuleohtlikkus:</b>     | Toode ei ole tuleohtlik.  |
| <b>Hoiustamine:</b>       | Avamata pakendis 1 aasta, temperatuuril +10 °C .....+20 °C.<br>Hoida külmumise eest.  |
| <b>Töövahendid:</b>       | Liimikamm või rull.   |
| <b>Töötemperatuur:</b>    | +18 °C .... +25 °C Suhteline õhuniiskus 20-70%.   |
| <b>Puhastamine:</b>       | Vesi, kuni liim ei ole kuivanud. Kuivanud liimi eemaldatakse Bostik Vedeldiga No 4 või atsetooniga. Liimimustus eemaldatakse Bostik Liimipesuga nii, et kaitstakse katematerjali. |

**Omadused pärast kasutamist:**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Värvus:</b>              | Läbipaistev.   |
| <b>Tõmbetugevuse kasv:</b>  | u.7 ööpäeva möödudes liimimisel imavatele aluspindadele. |
| <b>Temperatuurikindlus:</b> | 14 ööpäeva möödudes +75 °C ....+80 °C.                   |
| <b>Niiskuskindlus:</b>      | Lõplikult kuivanud liimil eriti hea.                     |
| <b>Pehmendite kindlus:</b>  | Eriti hea.   |



Käesolevad tehnilised andmed ja kasutamise soovitused põhinevad katsetustel ja kogemustel.  
Need on mõeldud kasutajale abiks paremate töövõtete leidmisel ja parima lõpptulemuse saavutamisel. Kuna toote kasutaja töötingimused pole meie poolt kontrollitavad, siis meie ei vastuta töö lõpptulemuse eest, mille kasutaja saavutab meie toodet kasutades.