



TEHNILISED ANDMED

MAALRITEIP VIBAC 219

KIRJELDUS

Solventliimiga, kuni 60°C
töötemperatuuriga maalriteip. 3 päeva
puhtalt eemaldatav



RAKENDUSED

Maalriteip on valmistatud impregneeritud paberist, mille üks külg on töödeldud silikoonõliga ning teisele küljele on kantud liimikiht. Toode on lahustikindel, kergesti rebitav. Teipi kasutatakse ehitus- ja maalritöödel mitmesuguste pindade kaitseks. Teip paigaldatakse enne tööde algust ja eemaldatakse siis, kui värv on tolmukuiv. Teip ei nakku tolmuse pinnaga.

TEHNILISED NÄITAJAD

Värvus :	kollane
	Impegneeritud paber
Materjal	60gr/m ²
Liimaine	Solvent(Nat. kummi)
Kogupaksus	128 my
Venivus	7 %
Kleepuvus terasega	260 g/cm
Tõmbetugevus	3,8 kg/cm
Kasutustemperatuur	5 °C - + 60 °C, 60°C/ 30 min

SOOVITUSED

Ladustatavad teibid peavad olema kaitstud UV-kiirte eest ja temperatuuril +5°C - +25 °C.

MUUD ANDMED

Tootja : Vibac Group

Esindaja Eestis:
TKL Kaubanduse OÜ
www.tkl.ee